

SUNGUARD® SOLAR

Bronze 20

Control solar para aplicaciones creativas.

SunGuard® Solar Bronze 20 es la opción preferida por arquitectos y diseñadores para aquellos proyectos en los que se desea combinar un vidrio de tonalidad bronce con altas prestaciones de control solar. Un vidrio que, al estar producido sobre base clara, presenta significativas ventajas sobre los productos de capa basados tradicionalmente en vidrio base de color: disminuyen sensiblemente la posibilidad de irisación y los plazos de entrega.

La solución perfecta para fachadas y lucernarios en zonas de alta radiación solar donde se busque una reflexión bronce.

- Tonalidad bronce
- Uniformidad de color en transmisión y reflexión
- Excelente durabilidad química y mecánica
- Se puede templar, termoendurecer, curvar y laminar tanto exterior como interior
- Un solo producto para uso en recocido y para tratamiento térmico *
- Se puede serigrafar con pinturas vitrificables adecuadas *
- No requiere decapado de bordes
- Disponibilidad inmediata

* Para una información más detallada consulte la Guía de Utilización para el vidrio arquitectural GUARDIAN.

Luz visible				Energía solar			Factor solar EN 410 [%]	Valor U (EN 673)	
Transmisión [%]	Reflexión externa [%]	Reflexión interna [%]	Índice de rendimiento cromático	Transmisión directa [%]	Reflexión externa [%]	Absorción [%]		Aire [W/m²K]	Argón 90% [W/m²K]
19	18	13	94	11	21	69	16	1,4	1,1

UVA: 6-16-4, SunGuard® en cara #2, ClimaGuard® Premium en cara #3



BUILD WITH LIGHT™

Los productos SunGuard® están disponibles en nuestra red de fabricantes Aislaglas®. Para más información póngase en contacto con el representante de GUARDIAN en su zona.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
Reino Unido
Tel: 0044 (0) 800 032 6322
E-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Luxemburgo
Tel: 00 352 50301
E-Mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
España
Tel: 00 34 948 817255
E-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Hungria
Tel: 0036 (0) 68 887 200
E-Mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Thalheim GmbH
Alemania
Tel: 0049 (0) 3494 361 800
E-Mail: anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Czestochowa Sp zo.o.
Polonia
Tel: 0048 (0) 34 323 9200
E-Mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Rusia
Tel: 007 (0) 4912 956600
E-Mail: gsr_sales@guardian.com

Los valores de rendimiento establecidos son nominales y sujetos a variaciones debido a tolerancias de fabricación. Valores espectrofotométricos según la norma EN 410; valores U según la norma EN 673.

Los productos de esta publicación se venden con sujeción a las condiciones generales de venta de GUARDIAN y a las garantías escritas que resulten de aplicación. Será responsabilidad del comprador confirmar que los productos son adecuados para la aplicación prevista. Por favor, póngase en contacto con su representante local de GUARDIAN para obtener el manual de uso y fabricación aplicable, así como la información sobre el producto más actualizada.