

SUNGUARD® HP

Producto	Color	Luz visible				Energía solar			Factor solar (g)	Valor U	
		Transmisión [%]	Reflexión externa [%]	Reflexión interna [%]	Índice de rendimiento cromático	Transmisión directa [%]	Reflexión externa [%]	Absorción [%]	EN 410 [%]	Aire [W/m²K]	Argón 90% [W/m²K]
		UVA: 6-16-4, SUNGUARD® HP EN CARA 2.									
LIGHT BLUE 62/52	neutro azulado	62	16	11	96	48	17	35	52	1,7	1,5
NEUTRAL 61/42	neutro azulado	61	23	20	96	39	31	30	42	1,4	1,2
NEUTRAL 60/40*	neutro	60	25	20	96	38	35	27	40	1,4	1,1
NEUTRAL 52/41	neutro azulado	52	18	10	94	38	21	41	41	1,6	1,4
NEUTRAL 50/32	neutro	50	23	22	95	29	37	34	32	1,4	1,1
SILVER 43/31	plata	43	32	13	96	29	36	35	31	1,4	1,2
NEUTRAL 41/33	gris azulado	41	22	12	92	29	24	47	33	1,6	1,4
ROYAL BLUE 41/29	azul intenso	41	26	32	94	26	27	47	29	1,4	1,1
AMBER 41/29	cobre	41	25	17	87	27	36	37	29	1,4	1,1
BRIGHT GREEN 40/29	verde	40	37	24	96	26	24	50	29	1,4	1,1
BRONZE 40/27	bronce	40	15	26	90	24	27	49	27	1,4	1,1
SILVER 35/26	plata	35	44	23	98	24	43	33	26	1,4	1,2

Los valores de rendimiento establecidos son nominales y sujetos a variaciones debido a tolerancias de fabricación. Valores espectrofotométricos según la norma EN 410; valores U según la norma EN 673.

* Tras tratamiento térmico.

Los productos SunGuard® están disponibles en nuestra red de fabricantes Aislaglas®. Para más información póngase en contacto con el representante de GUARDIAN en su zona.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
Reino Unido
Tel: 0044 (0) 800 032 6322
E-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Luxemburgo
Tel: 00 352 50301
E-Mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
España
Tel: 00 34 948 817255
E-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Hungria
Tel: 0036 (0) 68 887 200
E-Mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Thalheim GmbH
Alemania
Tel: 0049 (0) 3494 361 800
E-Mail: anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Czestochowa Sp zo.o.
Polonia
Tel: 0048 (0) 34 323 9200
E-Mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Rusia
Tel: 007 (0) 4912 956600
E-Mail: gsr_sales@guardian.com

Los valores de rendimiento establecidos son nominales y sujetos a variaciones debido a tolerancias de fabricación. Valores espectrofotométricos según la norma EN 410; valores U según la norma EN 673.

Los productos de esta publicación se venden con sujeción a las condiciones generales de venta de GUARDIAN y a las garantías escritas que resulten de aplicación. Será responsabilidad del comprador confirmar que los productos son adecuados para la aplicación prevista. Por favor, póngase en contacto con su representante local de GUARDIAN para obtener el manual de uso y fabricación aplicable, así como la información sobre el producto más actualizada.